

Samanburðarrannsókn á þolstyrk í íslenskri steypu.

Niðurstöður 90 daga þolstyrkur.

Sýni 1898 (krystsline) þyngd: 2,307 þolstyrkur: 73,4
2,365 73,1.

Meðalstyrkur 73,2 MPa.

Sýni 1901 (samanburðar prufa) þyngd: 2,462 þolstyrkur: 65,0
2,452 65,5

Meðalstyrkur 65,3 MPa.

Bestu kveðjur,



Pétur Stefánsson

Rannsóknir / Gæðaeftirlit | Steinsteypan ehf

sími: 519-5191.

email: rannsokn@steinsteypa.is

Koparhella 1, 221 Hafnarfjörður

www.steinsteypa.is